

PANNEAU CONTREPLAQUÉ BOIS EPICÉA CHOIX II-III - 18 MM BORDS DROITS 18*1250*2500



Description

Panneau contreplaqué en Epicéa, non revêtu à plis épais, de dimension 2500 x 1250 mm et de 18 mm d'épaisseur, norme CE2+. Panneau à usage structurel, adapté en usage intérieur et extérieur, ce contreplaqué est obtenu par collage de 3 plis de placage déroulés, et croisés (100% Epicéa). Le collage se fait en alternance avec une rotation de 90 °, ce qui confère au panneau une grande stabilité dimensionnelle. Densité de 520 kg/m³ (+/- 10%). Panneau homogène utilisés majoritairement dans l'agencement, menuiserie et dans l'ameublement. Il présente une face en Choix II, (Petits noeuds autorisés sans restriction, noeuds sains dhérents jusqu'à un diamètre individuel de 40 mm. Noeuds non-adhérents autorisés jusqu'à 5 mm de diamètre, ou réparé avec pastille de bois jusqu'à 60mm de diamètre. Fentes ouvertes et gerces jusqu'à 6 mm de large sont réparées, remplies), et une contreface de Qualité III, (Contre-face non poncée, acceptants noeuds sains jusqu'à 50 mm de diamètre. Certains défauts ouverts, petits noeuds sautants, jusqu'à 500mm /m². Fentes et gerces autorisées jusqu'à 1% de la surface du panneau. Rapiécage, rugosité, rous et décoloration autorisés, s'ils sont légers). Panneau fabriqué avec phénolique, selon norme EN 314-2 - collage extérieur, et bénéficie du label WBP. Classe d'emploi: milieu humide Classe III - EN 636-3S.

Informations complémentaires

Fabrication	Finlande
Titre court	PANNEAU CONTREPLAQUÉ EPICÉA CHOIX II-III - 18 MM BORDS DROITS 18*1250*2500
Essence / Matière	Epicéa
Nom du profil	18 mm Bords Droits
Nom Latin de l'essence	Picea Abies
Epaisseur (en mm)	18
Origines des essences	Finlande
Largeur (en mm)	1250
Qualité de bois	Choix II-III
Ecocertification	FSC
Etat de surface	Brut
Préservation	Sans préservation
Finition extrémité	Bords Droits
Finitions	Sans finition
Catégorie parente du produit	Structure
Sous catégorie produit	Panneau
Ep*Larg (mm)	18*1250
Longueur (m)	2.50
Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	460

Avantages du Produit

- Le contreplaqué en Epicéa présente de bonnes propriétés mécaniques (Structure homogène, stable, résistante, et plane). Bel aspect visuel sur face de référence homogène en choix II.
- Contreplaqué à plis épais. Stabilité, grâce à sa structure de bonne facture qui lui confère une bonne tenue.
- Produit à base de bois provenant de forêts gérées de manière durable, et certifié PEFC.
- Classe de réaction au feu D-s2, d0.
- Panneau robuste, léger et stable. Se prête à de multiples applications.
- Marquage CE (EN 13986+A1) : Oui - CE 2+. Emission de formaldéhyde (EN 717-1) : E1. Emission COV : inf. à 0,03 PPM - Classe A

Domaine d'emploi

Panneau contreplaqué en Epicéa, léger et facile à usiner. Présente de bonnes propriétés mécaniques, et une stabilité lui permettant d'être utilisé en menuiserie, agencement et utilisable en structure (Planchers, cloisons, plafonds).

Conseils d'entretien

Facile à travailler, peut être scié et percé sans effort. Peut être profilé pour des applications décoratives et poncés, puis éventuellement lasuré ou peint.