


## BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 ROSE DOUGLAS - SVEN2 27\*68\*LONG.DISPONIBLE



## Description

---

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation en autoclave de coloris Rose Douglas, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé uniforme qui masque la présence résiduelle d'aubier. Peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Sven2
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	27
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	68
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Rose Douglas
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité Picto	picto_garantie_durabilite_10ans.png
Ep*Larg (mm)	27*68
Longueur (m)	3.00 - 4.00
Longueur (en m)	4
Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm en projection verticale
Espacement entre les lames par défaut (mm)	5
Surface du produit en m <sup>2</sup>	0.292

Unité de vente	ml
Libellé unité de vente	Quantité en Mètres Linéaires
Nombre de pièce minimum commandable si décolisable	8
Minimum de commande prix détail	32
Minimum de commande prix palette	1152
Minimum de commande	32
Prix de l'unité au détail	5.2
Prix de l'unité en palette	4.82
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation Picto	logo_ctbbplus.png
DTU de référence Picto	picto_dtu_41-2.png
Ecocertification PEFC ou FSC Picto	picto_pefc.png
Norme CE	picto_ce.png
Fabriqué en France (Picto)	picto_fabricationfrance.png
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique.</li> <li>• Douglas classe 3.2 avec préservation Rose Douglas.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur et bénéficie de la certification de qualité CTB B+. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.</li> </ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage SVEN2 est un revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Ce bardage est un profilé raboté en parallélogramme sur les 4 faces avec angles chanfreinés. Il se pose en claire-voie, l'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Il se pose à l'horizontale, avec un espacement entre dos de 10 mm maximum en projection verticale, à l'aide de deux pointes inox par appui sur une ossature secondaire d'appui entraxe maximum 65 cm.</p>

## Conseils d'entretien

Douglas avec traitement de préservation Classe 3 coloris Rose Douglas. La couleur du bardage à l'issue du cycle de traitement sous pression, est donc d'un Rose saumon plus soutenu qu'un Douglas non traité. Cette couleur évoluera alors normalement dans le temps en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.

Profil DWG à télécharger

[profil\\_dwg\\_bardage\\_sven2\\_27x68.dwg](#)

Profil DXF à télécharger

[profil\\_dxf\\_bardage\\_sven2\\_27x68.dxf](#)

Fiche Technique CTBB+

[ctbplus\\_bardages.pdf](#)

Notice pose

[notice\\_bardage\\_bois.pdf](#)