

RUBIO TANNIN PRIMER - PRIMAIRE ANTI TANIN BOIS INCOLORE - BIDON 1,0 L



Description

Rubio Monocoat® Tannin Primer, est un traitement primaire préventif à utiliser sur bois tanniques comme le Châtaignier ou le Chêne, en intérieur ou en extérieur (façade semi-abritée). Il agit comme bloqueur de tannin, et permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques qui se manifestent naturellement au contact de l'humidité, en surface du bois. Ce produit permet de préparer de façon adaptée toutes les surfaces neuves avant application de la finition Saturabois®. Ce produit offre un rendement de 20 m²/ Litre, pour éviter les remontées de tanins. Soit une solution efficace à partir de 1,90€ ht le m².

Informations complémentaires

Fabrication	Belgique
Titre court	RUBIO TANNIN PRIMER - PRIMAIRE ANTI TANIN INCOLORE - BIDON 1,0 L
Coloris	Incolore
Catégorie parente du produit	Entretien
Sous catégorie produit	Saturateur Bois
Garanties de durabilité	picto_respecte_lenvironnement.png
Unité de vente	Bidon
Masse Volumique (en kg par m3)	800
Avantages du Produit	• Idéal pour une fixation et une tenue optimale de la finition saturateur Saturaboïs® dans le temps. • Ses agents actifs permettent de supprimer chimiquement le tannin dans la partie supérieure du bois, afin d'éviter toute remontée. Attention, en cas de fixation apparente, de coupe ou de perçage, si l'eau s'infiltre le tanin exudera. • Produit idéal pour application sur produits en bois tanniques (Châtaignier, Chêne..), tels les parquets, plans de travail, menuiseries extérieures, en association avec Rubio Monocoat Saturaboïs®. • Produit sans résine, ni polymère, il garantit la liaison moléculaire du Saturaboïs®.
Domaine d'emploi	Rubio Monocoat® Tannin Primer, est un traitement primaire préventif à utiliser sur bois tanniques, en intérieur ou en extérieur (façade semi-abritée). Efficace sur Châtaignier, Chêne, Hêtre, Teak, et Western Red Cedar.
Conseils d'entretien	Mode d'emploi : Poncez légèrement la surface pour ouvrir les pores du bois, ou éliminer tous résidus de traitements antérieurs, puis aspirer soigneusement toute poussière. Mettre le produit directement sur le bois au splater ou manchon, ou par pulvérisation à raison de 50g/m2. Egalisez le produit à l'aide d'un chiffon blanc Rubio dans le sens de la fibre du bois, pour éviter tout risque d'auréole. Il faut attendre le séchage complet du support environ 24 heures. Puis recouchez les fibres montantes à l'aide d'un papier grain 80-120 suivant le matériau. Dépoussiérez soigneusement, avant d'appliquer le saturateur Rubio Monocoat® Saturaboïs®.
Logo Fournisseur	logo_rubio.png

