



**BARDAGE BOIS WESTERN RED CEDAR ABOUTÉ CLASSE 3.2 NATUREL - LARS 18\*135\*LONG.DISPONIBLE**



## Description

---

Bardage en Western Red Cedar abouté. Issu de forêts du Canada au climat rigoureux, cette essence à croissance lente, présente un bois aux variations de couleurs uniques. Il est légèrement veiné de couleur brun jaune clair, en passant par le rose saumon, à brun foncé. Il présente un fil droit, et un grain fin et régulier. C'est une essence durable réputée pour sa résistance à l'attaque des champignons et aux intempéries, il est durable (si purgé d'aubier) en extérieur, et hors contact avec le sol. D'une excellente stabilité dimensionnelle, il est durable jusqu'à 50 ans en classe d'emploi 3.2, et bien davantage s'il est recouvert d'une finition entretenue. En version abouté, le Red Cedar est purgé de singularités, et forme un patchwork de lames de courtes et moyennes longueurs, qui une fois aboutées présentent une homogénéité de lames en longueur fixe, et un camaïeu de couleurs exceptionnel. Cas spécifique aux Bardages en Red Cedar, les longueurs réelles sont liées à l'unité d'approvisionnement en mesure anglo-saxonne (pieds), ils ont donc une longueur réelle inférieure de 2 à 5 cm par rapport à la longueur commerciale de facturation. A noter: Le Western Red Cedar présente un contenu cellulaire qui interagit avec les métaux ferreux et le laiton, pouvant entraîner la corrosion de ces derniers, et l'apparition de coulures noires peu esthétiques. Il convient donc d'utiliser obligatoirement des pointes Inoxydables pour la mise en œuvre.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE WESTERN RED CEDAR ABOUTÉ NATUREL - LARS 18*135
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Western Red Cedar
Nom du profil	Lars
Nom Latin de l'essence	Thuja Plicata
Epaisseur (en mm)	18
Origines des essences	Canada
Largeur (en mm)	135
Qualité de bois	Abouté / Finger Jointed
Type de pose	Emboitement
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	25 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	18*135
Longueur (m)	1.85 - 6.10

Unité de vente	m <sup>2</sup>
Masse Volumique (en kg par m3)	370
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardage en Western Red Cedar abouté, essence noble par excellence, est naturellement durable et issu de ressources gérées durablement. Le choix de qualité abouté, offre un bois exempt de nœud, avec un état de surface parfait.</li> <li>• Profil avec fixation apparente, dont les pointes inox, si parfaitement alignées contribuent à l'esthétique de l'ensemble.</li> <li>• Red Cedar classe 3.2 naturellement durable jusqu'à 50 ans sans préservation</li> <li>• Chaleur et beauté naturelle incomparable.</li> <li>• Possibilité d'appliquer une finition pour garder la teinte originelle.</li> <li>• Proposé en version abouté, le bardage présente l'avantage d'une longueur fixe, et par un panachage de ses couleurs permet une meilleure harmonisation de la façade. La longueur des bois constituant les lames aboutées peut varier de 200 à 900 mm.</li> </ul>
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Conseils d'entretien	Naturellement durable, le bardage Western Red Cedar ne nécessite pas de traitement de préservation, il évoluera normalement en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'appliquer avant la pose sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.