



**DALLE BOIS OSB 3 FIRE RETARDANT FIRE RETARDANT - 18 MM BORDS
RL4 18*675*2500**



Description

Panneau Bois OSB 3 traité fire retardant - ignifugé, pour contreventement de dimension 2500 x 675 mm et de 18 mm d'épaisseur. Panneau constitué de de 3 plis croisés de lamelles de bois orientées, (env 80% résineux - 20% feuillus). Densité de 610 kg/m³ (+/- 5%). Panneau OSB utilisé majoritairement dans la construction de maisons individuelles, immeubles à ossature bois destinés à l'usage d'habitat collectif, façade bois, bâtiment public ou encore dans la rénovation. Les panneaux fabriqués en France avec des liants sans formaldéhyde pour usage intérieur et milieu humide soit OSB de classe 3. Les panneaux peuvent être agrafés, cloués ou vissés. La distance jusqu'au bord du panneau est de minimum 8 mm. L'écartement entre les moyens de fixation est constant sur toute la périphérie du panneau. La résistance minimale à la traction des moyens de fixation est de 600 N/mm². Les panneaux à bords droits sont posés avec un joint d'expansion de 3 mm. Produit classé E1 et bénéficiant de marques de qualité délivrées par le FCBA et certifié PEFC.

Informations complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Fabrication | France |
| Titre court | DALLE OSB 3 FIRE RETARDANT - 18 MM BORDS RL4 18*675*2500 |
| Essence / Matière | Osب |
| Nom du profil | 18 mm Bords RL4 |
| Epaisseur (en mm) | 18 |
| Origines des essences | France |
| Largeur (en mm) | 675 |
| Qualité de bois | Osب 3 |
| Ecocertification | FSC |
| Etat de surface | Brut |
| Préservation | Fire Retardant |
| Finition extrémité | Bords Rainure - Languette |
| Finitions | Sans finition |
| Catégorie parente du produit | Structure |
| Sous catégorie produit | Panneau |
| Ep*Larg (mm) | 18*675 |
| Longueur (m) | 2.50 |
| Unité de vente | m ² |
| Masse Volumique (en kg par m3) | 610 |

| | |
|---------------------------|---|
| Avantages du Produit | <ul style="list-style-type: none"> • Certifié CTB OSB 3+. Traité ignifuge. Résistance mécanique. Faible variation dimensionnelle. • Liants sans formaldéhyde. Colle PMDI, selon la norme EN 300 - milieu humide. Classe d'emploi 2. • Produit à base de bois provenant de forêts gérées de manière durable, et certifié PEFC. • Réaction au FEU selon Euroclasse B-s2,d0 (M1). Certifié CE de niveau 1, renouvellement annuel. Traité ignifuge dans la masse. Conserve sa réaction au feu après découpe et/ou usinage. Développé spécialement pour les bâtiments publics et les logements collectifs. • Conductivité thermique : 0,13 (W/(m.K)). • Marquage CE (EN 13986+A1) : Oui - CE 2+. Emission de formaldéhyde (EN 717-1) : E1. Emission COV : inf. à 0,03 PPM - Classe A |
| Domaine d'emploi | Dalle OSB 3 (Oriented Strand Board) de construction durable, économique, très résistante. Traité Fire retardant - ignifugé. Panneau travaillant utilisé en milieu humide, destiné à de multiples applications en usage structurel: maison ossature bois, plancher. |
| Conseils d'entretien | Facile à travailler, peut être scié et percé sans effort. |
| Fiche produit fournisseur | swisskrono_osb.pdf |