


**BARDAGE BOIS DOUGLAS CLASSE 3.2 ROSE DOUGLAS - KARL MIX  
21\*385\*LONG.DISPONIBLE**



## Description

---

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation en autoclave de coloris Rose Douglas, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé uniforme qui masque la présence résiduelle d'aubier. Peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen.

## Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Apparente
Titre court	BARDAGE DOUGLAS ROSE DOUGLAS - KARL MIX 21*385
Sens de la pose	Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Karl Mix
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	21
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	385
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Coupe Equerre
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Rose Douglas
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de Finitions Picto	picto_innov_ewood.png
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	21*385
Longueur (m)	3.00 - 4.00

Libellé Espacement entre les lames	espacement entre lames en mm
Unité de vente	m <sup>2</sup>
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alliance de 4 largeurs de lames, permettant une pose aléatoire, pour un rendu résolument design.</li> <li>• Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.</li> </ul>
Domaine d'emploi	<p>Le bardage KARL MIX est un revêtement de façade, résolument moderne. Ce bardage est un MIX de 4 profilés de 21mm d'épaisseur (largeurs 45 - 70 - 90 - 140 mm utiles) de forme rectangle rabotés sur les 4 faces avec angles chanfreinés. L'ombre entre chaque profilé créant ainsi une façade moderne. Pose à claire-voie à la verticale (déconseillé en horizontal) avec un espacement entre dos de 10mm maximum en projection horizontale, à l'aide de deux pointes ou vis inox par appui sur une ossature secondaire (entraxe maximum 40 cm). Le calcul du prix est ici réalisé avec 10mm d'espacement entre les 4 lames, soit 40mm en tout pour chaque ensemble de 4 lames Karl Mix (345mm de bois + 40mm d'espacement = 385mm de surface couverte).</p>
Conseils d'entretien	<p>Douglas avec traitement de préservation Classe 3.2 coloris Rose Douglas. La couleur du bois à l'issue du cycle de traitement est donc d'un rose rougâtre plus soutenu qu'un Douglas non traité, puisqu'il vient teinter les parties aubieuses claires. Cette couleur évoluera alors normalement dans le temps en tendant au bout des quelques années vers une teinte grise. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.</p>
Logo Fournisseur	logo_ewood_carre_fond_noir.png