



BARDAGE BOIS DOUGLAS TRAITÉ INCOLORE CLASSE 3.2 NATUREL - ASLOG 27*125*LONG.DISPONIBLE



Description

Bardage en Douglas. Avec son traitement de préservation en autoclave de coloris Rose Douglas, le bois douglas affiche une élégante teinte d'un brun rosé uniforme qui masque la présence résiduelle d'aubier. Peu sujet à la déformation, le bois pin douglas présente une très bonne durabilité et une solidité remarquable. Sa teneur en résine le rend par ailleurs très résistant aux insectes, champignons et aux intempéries. Issu de forêts gérées durablement en France, le Douglas, présente un fil droit, et un grain moyen.

Informations complémentaires

Fabrication	France
Fixation	Masquée
Titre court	BARDAGE DOUGLAS TRAITÉ INCOLORE NATUREL - ASLOG 27*125
Sens de la pose	Horizontal, Vertical
Essence / Matière	Douglas
Nom du profil	Aslog
Nom Latin de l'essence	Pseudotsuga menziesii
Epaisseur (en mm)	27
Origines des essences	France
Largeur (en mm)	125
Qualité de bois	1-2
Type de pose	Aspect Claire Voie
Ecocertification	PEFC
Etat de surface	Raboté
Préservation	Classe 3.2
Finition extrémité	Rainure languette
Garanties de durabilité	10 ans
Finitions	Sans finition
Coloris	Naturel
Mise en oeuvre	Selon DTU 41-2
Catégorie parente du produit	Façade
Sous catégorie produit	Bardage
Garanties de durabilité	OUI
Ep*Larg (mm)	27*125
Longueur (m)	3.00 - 4.00

Unité de vente	m ²
Masse Volumique (en kg par m3)	550
Certification Préservation	OUI
Certification Préservation	OUI
Avantages du Produit	<ul style="list-style-type: none"> • Cette essence locale appréciée pour son veinage rouge à l'état naturel, présente néanmoins des nœuds étoiles importants et se révèle assez fendif dans le temps, lui conférant un aspect rustique. • Douglas classe 3.2 avec préservation Rose Douglas. • Garantie de 10 ans sur la préservation du bois. Le traitement autoclave sous pression est réalisé conformément à la norme en vigueur et bénéficie de la certification de qualité CTB B+. Pour conserver le bénéfice de la garantie fabricant il convient de retraiter les coupes avec le traitement des coupes proposé sur le site E-Wood.
Domaine d'emploi	Revêtement de façade, pour constructions neuves, extensions, surélévations, ou rénovations. Idéal pour une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Conseils d'entretien	Douglas avec traitement de préservation Classe 3 coloris Rose Douglas. La couleur du bardage à l'issue du cycle de traitement sous pression, est donc d'un Rose saumon plus soutenu qu'un Douglas non traité. Cette couleur évoluera alors normalement dans le temps en prenant une teinte grise argentée. Pour préserver son esthétique originelle, il est conseillé d'attendre 1 an après la pose pour appliquer sur bois sec une finition saturateur qui aura pour effet de nourrir le bois et agira comme un retardateur de vieillissement.